

MAT DI SUPERFICIE

TESSUTO-NON TESSUTO IN FIBRA DI VETRO C

Il MAT DI SUPERFICIE ha due usi peculiari: la finitura in stratificazioni di resina poliestere-MAT e la maggiore resistenza agli aggressivi chimici rispetto ai MAT da stratificazione ottenuti con vetro E.

Diametro della fibra	16 μm
Spessore	0,39 mm
Grammatura	33 gr/m^2
Legante	Acrilico
Solubilità in Stirene	Facilmente solubile