

ACCELERANTE EPOX

2,4,6 TRISDIMETILAMMINOMETILFENOLO

Ammina terziaria non reattiva che funge da accelerante per resine epossidiche curate con indurenti a base Poliammidica, Polisolfuri ed Anidridi.

Presenta una notevole efficacia fin da piccole dosi.

Proprietà generali

Aspetto	liquido giallognolo
Colore Gardner	max 6
Infiammabilità:	157°C
Densità a 25°C:	0,975 gr/cm ³
Indice di rifrazione:	1,515
Punto di ebollizione	> 250°C
Punto di fusione	< -20°C
Contenuto di acqua	max 0,5%

Modalità di impiego

ACCELERANTE EPOX si aggiunge al sistema epossidico in qualsiasi fase della preparazione.

Dose consigliata: max 20% sul peso della resina.

Dese tipica: 0-5%.

Confezioni

15 gr, 100 gr, 1 Kg, 22 Kg

Stoccaggio

A temperature comprese tra 5 e 35°C.

Tenere lontano dall'umidità.

Consigli per l'uso in sicurezza

Indossare guanti e maschera con filtro idoneo durante la miscela.

Non disperdere i residui nell'ambiente.

Smaltire presso recuperatore autorizzato.

Per maggiori informazioni di sicurezza, leggere attentamente la scheda di sicurezza dei componenti.